



ANTIMUFFA LATEXSAN

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

LATEXSAN è una idropittura murale igienizzante ad azione risanante ampio spettro, indicato per la pitturazione di pareti contaminate; è additivato di un potente biocida che riesce a sterminare radicalmente qualsiasi tipo microrganismo (muffe, alghe, funghi, virus ecc.)

LATEXSAN oltre ad eseguire un'azione risanante, svolge nelle pareti nuove, un'azione preventiva nei confronti delle sopraccitate muffe.

Di gradevole aspetto finale opaco, è dotato di buona copertura e di un eccezionale resistenza all'abrasione e al lavaggio; per il suddetto motivo viene impiegato in ambienti dove occorre un'igiene assoluta, quali ospedali, scuole, comunità, caseifici, bagni, cucine, etc.

Il ciclo risanante della LINEA LATEXSAN è garantito con certificazione scritta due anni dalla data di applicazione.

2. COMPOSIZIONE

LATEXSAN è un prodotto a base di copolimeri sintetici in emulsione, antimuffa ad ampio spettro, biossido di titanio, speciali filler rinforzanti e opacizzanti, additivi. È esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Muri nuovi

Carteggiare, spolverare ed applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto.

Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura LATEXSAN opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Muri contaminati da muffa

Applicare uniformemente DETERGENTE della Facet s.n.c (diluito 1:10 con acqua) sulle parti contaminate da muffe; dopo circa 4-5 ore, e cioè a completa essiccazione del detergente, pulire energicamente le parti annerite con apposita spazzola e/o carta vetrata; applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura LATEXSAN opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1,385 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: OPACO

COLORE: bianco

VISCOSITA' : aspetto tixotropico

RESA : 7-9 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: 10-20% con acqua per applicazione a pennello e rullo 30% per applicazione a spruzzo

CONFEZIONE: contenitori in da Lt. 13, lt. 5, lt. 2,5, ml. 750

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

• Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio

• Colpi di spazzola: ≥ 5000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):

Resistenza: Classe 2

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura opaca antimuffa del tipo LATEXSAN della Facet s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,125 Lt./m², previa trattamento sterilizzante con DETERGENTE della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:10, e previa trattamento consolidante con FISSATIVO della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com

