



WATER WHITE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto murale opaco e antimuffa ad acqua a base acrilica di qualità superiore, caratterizzato da una ottima copertura, perfetta distensione, non ingiallente, atossico, inodore, non infiammabile, a bassa presa di sporco.

Grazie alle sue caratteristiche WATER WHITE può essere applicato su svariate superfici di grande passaggio, che richiedono una frequente pulizia come corridoi, cucine, camerette, ospedali e scuole.

WATER WHITE è formulato con speciale biocida ad ampio spettro, che garantisce l'inattaccabilità da muffe, alghe e batteri.

Dopo 15 giorni circa dall'applicazione il prodotto risulta essere smacchiabile, anche nei casi più complicati come le macchie di caffè, salse, bibite, succhi di frutta, vino, pennarelli.

WATER WHITE non contiene formaldeide aggiunta ed ha un bassissimo contenuto di VOC, così da rendere migliore la qualità dell'aria degli ambienti in cui viene applicato.

WATER WHITE è idoneo per essere utilizzato in ambienti con presenza di alimenti.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione di copolimeri acrilici, biossido di titanio e/o di ferro, e/o pigmenti organici, additivi.

È esente da sostanze nocive quali formaldeide, solventi e pigmenti a base di piombo o cromati

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

È fondamentale che il supporto sia ben coeso, i supporti minerali necessitano di una mano di fissativo consolidante diluita con acqua in rapporto 1 a 1.

Dopo minimo 12 h applicare una prima mano di WATER WHITE con una diluizione con acqua tra il 5-10%, dopo 12 h minimo, applicare la seconda mano di WATER WHITE con una diluizione con acqua tra il 5-10%

Su vecchia smaltature preesistenti ben coese (sia a solvente che ad acqua), WATER WHITE può essere applicato direttamente, previa leggera carteggiatura con carte abrasive fini, è sempre comunque necessaria la primerizzazione con fissativo consolidante in eventuali rappezzi.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,279 ± 5% kg./Lt.

ASPETTO FILM: OPACO Gloss < 10 a 85°

COLORAZIONI: ottenibili con il sistema tintometrico: Global Tinting System.

VISCOSITÀ' BROOKFIELD: 12000 cps ± 20%

RESA: 13-18 m2/Lt. per mano

DILUIZIONE: 5-15% con acqua

POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3) Classe 2

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

Classificazione: Ottima

Colpi di spazzola: > 10000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):

Resistenza: Classe 1

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 10, Lt. 2,5 e Lt 1

ESSICCAZIONE: 30 min. 1h fuori polvere, 1h al tatto, 24h in profondità

SOVRAVERNICIABILITÀ': 24 h

SMACCHIABILITÀ': 15 giorni a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

PERMEABILITÀ' AL VAPORE ACQUEO: basso, classe 3, sd> 1,4 (UNI EN ISO 7783-2). HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a due mani di smalto murale ad acqua a base di resine acriliche del tipo WATER WHITE della Facet s.n.c, previa applicazione di una mano di fondo del tipo fissativo consolidante della Facet s.n.c, su pareti interne in gesso, in cemento, etc. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m2 €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com