



SILOXAN MATT

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura murale per facciate esterne, a base di emulsione acrisilossanica, ad elevate prestazioni.

VANTAGGI:

- Permeabile al vapore acqueo
- Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente)
- Autopulente (la sua microstruttura di superficie, altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento)
- Antialga-antifungo
- Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.

Grazie alle sue caratteristiche SILOXAN MATT trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione, su supporti sia di natura minerale che sintetica (o mista in alcuni restauri) e in particolare modo nei rivestimenti a cappotto dove ne garantisce la perfetta protezione.

2. COMPOSIZIONE

SILOXAN MATT è un prodotto in pasta a base emulsione acrisilossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di Fondo Siloxan diluito al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di SILOXAN MATT diluita con il 40% di acqua della tinta scelta, dopo ancora 12 ore applicare la seconda mano di SILOXAN MATT diluita max del 20%. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,550 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: OPACO

VISCOSITÀ: pasta tixotropica

ESSICAZIONE: al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%, in profondità circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE compresa tra 5°C e 30°C

RESA: 2,5 - 3 m²/Lt (a due mani)

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

ASSORBIMENTO D'ACQUA: W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013)

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da 13LT e 5 LT

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo **DILUIZIONE:** 20-40 % con acqua per applicazione a pennello e rullo

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con pittura acrisilossanica, del tipo SILOXAN MATT della Facet s.n.c., a base emulsione acrisilossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di Fondo Siloxan della Facet s.n.c. diluita con il 50% di acqua, seguita dall'applicazione di una mano di SILOXAN MATT diluita con il 40% di acqua, la seconda di SILOXAN MATT diluita con il 20% di acqua della tinta scelta dalla D.L. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com

