



COPRI MATT

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale ideale per grandi superfici ed elevato grado di traspirazione, buona resistenza al lavaggio e allo sfregamento.

È applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso,intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri poliacetovinilici in emulsione, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali extender, additivi atossici. È esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK (in ragione dello spessore da rasare) ed applicare una mano di FISSATIVO della FACET s.n.c. opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di Copri Matt opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,600Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: OPACO

COLORE: bianco

VISCOSITÀ: aspetto tixotropico

RESA: 7-9 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: 40-50% con acqua per applicazione a pennello e rullo 60% per applicazione a spruzzo

CONFEZIONE: contenitori da Lt, 13

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3): Classe 2

PERMEABILITÀ AL VAPORE: 65 gr/mq.h

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

- Classificazione: Resistenza al lavaggio
- Colpi di spazzola: Da <5000 a ≥ 1000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):

Resistenza: Classe3

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri poliacetovinilici in emulsione del tipo Copri Matt della

Facet s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com