



ANTIMUFFA TRASPIRANTE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

ANTIMUFFA TRASPIRANTE è una idropittura murale microporosa e idrorepellente, antimuffa ad ampio spettro permeabile al vapore acqueo, indicata per la pitturazione di pareti contaminate da muffe; è additivato di un potente fungicida che riesce a sterminare radicalmente qualsiasi tipo di muffe, alghe, funghi ecc. ANTIMUFFA TRASPIRANTE, oltre ad eseguire un'azione risanante, svolge nelle pareti nuove, un'azione preventiva nei confronti delle sopraccitate muffe. Di gradevole aspetto finale opaco, è dotato di un'eccellente copertura, e un buon potere mascherante. ANTIMUFFA TRASPIRANTE risponde ai requisiti imposti dalla HACCP, secondo il protocollo di prove tecniche previsto della norma UNI 11021, come da attestato d'idoneità della SSOG.

2. COMPOSIZIONE

ANTIMUFFA TRASPIRANTE è un prodotto a base di copolimeri sintetici in emulsione, antimuffa ad ampio spettro, biossido di titanio, extender calcarei micronizzati, speciali cariche microporose, additivi.

E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Muri nuovi

Carteggiare, spolverare ed applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c. opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura ANTIMUFFA TRASPIRANTE opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Muri contaminati da muffa

Applicare uniformemente DETERGENTE della Facet s.n.c. (diluito 1:10 con acqua) sulle parti contaminate da muffe; dopo circa 4-5 ore, e cioè a completa essiccazione del detergente, pulire energicamente le parti annerite con apposita spazzola e/o carta vetrata; applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c. opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura ANTIMUFFA TRASPIRANTE opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,600 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: SUPEROPACO Gloss < 5 a 85°

COLORE: bianco

VISCOSITÀ: aspetto tixotropico

RESA: 6-7 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: 15-30% con acqua per applicazione a pennello e rullo 40% per applicazione a spruzzo

CONFEZIONE: contenitori da Lt.13, lt. 5, ml. 750

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

- Classificazione: Resistenza al lavaggio

- Colpi di spazzola: Da < 5000 a ≥ 1000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):

Resistenza: Classe3

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO:

alto, classe 1, sd < 0,06 (UNI EN ISO 7783-2)

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura opaca antimuffa del tipo ANTIMUFFA TRASPIRANTE della Facet s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,125 Lt./m², previa trattamento sterilizzante con DETERGENTE della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:10, e previa trattamento consolidante con FISSATIVO della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com

